# DK FAST COAS 酚醛环氧树脂 631

DK EAST COAST

DIL EAST CO

# 1. 产品概述

酚醛环氧树脂 631 是一款多功能高粘度树脂,环氧树脂引入酚醛基团可以使 DK EAST COAST 树脂产生紧密的交联固化体系,631 酚醛环氧树脂可广泛应用于耐化学涂料 DI EAST CO 和耐高温涂料中。

# 2. 应用

- 船用和工业防护涂料
- 卷材涂料
- 胶粘剂
- 铸造和模铸化合物
- 复合材料

# 3.产品参数

EAST COAST

<ul><li>铸造和模铸化合物</li><li>复合材料</li><li>3.产品参数</li></ul>	· 63	STCOAST
外观	视觉	粘稠液体
色泽	ASTM D 1544-04	1.0Gmax
环氧当量	ASTM D 1652-04	170-180
粘度 (25℃)	ASTM D 3236-09	1100-1700сР
水解氯	ASTM D 1726-03	0.1%max
环氧值	ASTM D 1652-04	5.56-5.81
密度 (25℃)	ASTM D 1475-98	1.18g/ml

DKEC DK EAST	COAST	COAST	
STO	DI EAST CO	OK EAST CO	
水含量	ASTM E 203-01	0.1%max	
易挥发量	TEC-AS-P-023	10ppm max	
闪点	ASTM D 93	>150°C	
4.产品包装	铁桶装和运输。	ST	OAST
本品为 220kg 密封	<b>铁桶装和运输</b> 。	Sic	9
其它包装可根据需求	提供。	ST DI EAST	
5.存储及注意事项	V	V	

# 4.产品包装

### 5.存储及注意事项

- 1). 树脂应存放于阴凉干燥处,避免雨淋、日光曝晒。
- 2). 使用树脂时,要现用现配,以免造成浪费。
- 3). 树脂存放期限一般为 1 年, 超过期限应进行测试, 符合指标则仍可使用。 DK EAST COA

DK EAST CO

#### 免责声明

EAST COAST

所有关于使用我们产品的建议,无论是我们以书面、口头或我们进行的测试结果所显示的,都是基于 我们目前的知识状态。虽然表格所载的资料均属准确,但我们不会就该资料承担任何责任,我们只保 包: ·**改**名 证我们的产品满足制定的规格,不做任何其他保证,因为具体条件超过我们的控制,包括适用于特定 用途的保证。